

EKOLOJİK AŞINDIRMA BOYASININ HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

- 1- 1 kg ECO Aşındırma Transparent Base veya Eco Aşındırma White Base'i uygun bir kaba koyunuz.
- 2- Haskların mükemmel olması için ilave edilecek pigmentlerin %6 oranını geçmemesine dikkat edilmelidir.
- 3- Pigment seçiminde, kullanılacak pigmentlerin aşındırmaya dayanıklı olması gerekmektedir.
- 4- Hazırlanan aşındırma boyanın içine %6 oranında yani 1 kg'a 60 gr aktivatör toz ilave edilir.
- 5- Katılan aktivatör boyanın içinde karıştırılarak iyice eritilir.
- 6- Hazırlanan rengin çok örtücü olması isteniyorsa veya güç aşınan kumaşlar için ECO Aşındırma White Base ile ECO Aşındırma Transparent Base belli oranda karıştırılabilir.
- 7- Fikse şartları 180-190 ° C' de 2-2.5 dakikadır. Fiksenin gerçekleşmemesi durumunda yıkama hashğı problemi oluşabilir.

8-202 ECO AŞINDIRMA ŞEFFAF Aşındırma Şeffaf tekstil baskıda aşındırma efekti elde etmek için , activator tozuyla karışım yapılarak kullanılan su bazlı pastadır. **Aşınması zor olan kumaşlarda iyi sonuç verir**

9- 204 ECO TS AŞINDIRMA ŞEFFAF Aşındırma Şeffaf tekstil baskıda aşındırma efekti elde etmek için , activator tozuyla karışım yapılarak kullanılan su bazlı pastadır. **Kolay aşınabilen kumaşlarda renk verimiği çok yüksektir, canlı renkler elde edilir**